



Kastanje

Groeigebied	West-Europa en Zuid-Europa, Klein-Azië, Noord-Afrika, oostelijk Noord-Amerika.
Boombeschrijving	Hoogte 15-25 meter, maximaal 30 meter. Diameter 0,6-1,0 meter, maximaal 1,5 meter. De takvrije stam is 6-15 meter. Wordt ook als hakhout voor palen gewonnen, in omlopen van 15-20 jaar. In oude stammen komen vaak ringscheuren en loshartigheid voor. De zogenaamde wilde kastanje of paardekastanje (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.) is een geheel andere boomsoort en de houteigenschappen zijn minder goed dan van tamme kastanje.
Houtsoort	Loofhout.
Houtbeschrijving	Het lichtbruin tot donkerbruin gekleurde hout lijkt veel op eiken, maar is lichter in gewicht en laat zich wat makkelijker bewerken. Het vuilwitte spint is ongeveer 13 mm breed. Tamme kastanje is ringporig en heeft op het dosse vlak eenzelfde vlamtekening als eiken, maar mist de 'spiegels' die zo kenmerkend zijn voor eiken. Tamme kastanje heeft een hoog looizuurgehalte dat corrosie van metalen versnelt. Vooral bij ijzer en staal is voorzichtigheid geboden bij contact met vochtig hout. In het verse hout van Europees kastanje komen door oxydatie van inhoudsstoffen gele verkleuringen voor. Door lakken worden deze vlekken geaccentueerd die, aan licht blootgesteld, afhankelijk van de lichtintensiteit, na enige weken tot maanden zijn verdwenen.
Draad & Nerf	Draad: meestal recht. Nerf: matig grof tot grof.
Volumieke massa	West-Europa, Zuid-Europa, Klein-Azië, Noord-Afrika: (490-)540(-650) of (540-)590(-650) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte, vers 1040 kg/m ³ . Oostelijk Noord-Amerika: 480 kg/m ³ bij een vochtgehalte van 12%.
Werken	Middelmatig.
Drogen	Langzaam, met neiging tot collaps, vervorming en scheuren.
Bewerkbaarheid	Tamme kastanje laat zich zonder problemen zagen en schaven. Bij daarvoor zeer gevoelige personen kan bij blootstelling aan kastanjehoutstof dermatitis (huidontstekingen) ontstaan.
Spijkeren & Schroeven	Matig. Geen ijzeren verbindingsmiddelen gebruiken vanwege het hoge looizuurgehalte.
Lijm	Goed.
Buigen	Goed, bij foutvrij materiaal.
Duurzaamheid	Schimmels in grondcontact: 2. Anobium: G. Termieten: M. Hesperophanes spint G.
Bijzonderheden	In Verenigde Staten zijn veel bomen het slachtoffer geworden van een ziekte. Daardoor wordt Amerikaans kastanje nog maar weinig aangeboden. In het hout dat op de Amerikaanse markt met de notitie WHND (WormHoles No Defect) wordt aangeboden, zitten vrijwel altijd boordergaten met een diameter groter dan 4 mm.
Toepassingen	Geschikt voor buiten- en binnentimmerwerk, gelamineerde houtconstructies, meubelindustrie, uitvaartkisten, binnen en buitenbetimmeringen, beeldhouw-, draai- en snijwerk, keukengerei, wandelstokken, lijsten, buitendeuren, tuinmeubilair, parketvloeren (massief en tapis), scheeps- en carrosseriebetimmeringen, kisten en vaten voor voedingsmiddelen enz. De minder hoge kwaliteiten worden, in verband met de hoge duurzaamheid, gebruikt voor (gekleefde) afrasteringspalen, fruitpalen, staken en boerengeriefhout. Dun hout en houtafval worden voor de spaanplaatfabricage gebruikt.
Bronnen	Houtvademecum 2005 Wiselius, S.I. 9e druk. Almere, Stichting Centrum Hout https://houtinfo.nl/toepassingen/houtdatabase

houthandel het anker



Postbus 38
7070 AA Uift
De Hogenkamp 18
7071 EC Uift

Tel. 0315 - 681381
info@hetanker.tv
www.hetanker.tv