



Randsealer AQ

Watergedragen afdichtingsmiddel voor kopse kanten en grotere oppervlakten

Afdichtende en goed vullende watergedragen sealer die (gezaagde) kopse kanten en plaatmaterialen beschermt tegen indringend vocht en houtrot.

Omschrijving:

OAF PRO Randsealer AQ is een sneldrogende watergedragen sealer voor plaatmaterialen en is zowel toepasbaar op grote oppervlakten als op gezaagde kopse kanten.

Randsealer AQ verlengt de levensduur van hout door bescherming tegen het indringen van vocht en schimmels. Daarnaast geeft het een betere hechting van de afwerklaag. Randsealer AQ is overschilderbaar met zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende verven en binnen en buiten toepasbaar. Bij langdurige blootstelling aan weersinvloeden wordt een 3^e laag met een aflak aanbevolen zoals AFINOL Lakverf Hoogglans of Zijdeglans of de AFINOL Houtbeits AQ.

OAF PRO Randsealer AQ zorgt voor een goede afdichting van het oppervlak en (afgezaagde) randen van plaatmaterialen, zoals triplex, multiplex en betonplex.

Eigenschappen:

- Goede hechting
- Hoogvullend
- Goed schuurbaar
- 1-component
- Waterafdichtend
- Snel drogend
- Universeel overschilderbaar
- Goede vloeiing
- Oplosmiddelarm
- Binnen & buiten toepassing

Glans:

Wit en Lichtgrijs: Mat
Transparant: Eiglans

Kleur:

Verkrijgbaar in Transparant, Wit en Lichtgrijs.
In overleg andere kleuren mogelijk.

Artikelcode:

016.00xx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	250 ml	750 ml	2,5 ltr
Code	0002	0007	0025
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	8 x 0,25	4 x 0,75	1 x 2,5
APP	1.008	504	165

VPE: Verpakkingseenheid

APP: Aantal verpakkingen per pallet

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Hout; (gezaagde) plaatmaterialen, zoals triplex, multiplex, betonplex en gezaagde deuren, kozijnen en dorpels.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Licht opschuren.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Voor gebruik goed roeren.
De Transparante versie kan op langere termijn iets uitzakken. Dit goed oproeren tot een homogene massa.
 - De 2^e laag aanbrengen na goede droging van de 1^e laag (minimaal 2 uur).

Bij toepassen van een extra afwerklaag:

- Minimaal 48 uur laten drogen alvorens aanbrengen van de 3^e laag.
- Licht opschuren, stofvrij maken en vervolgens aflakken met bijvoorbeeld AFINOL Lakverf Hoogglans of Zijdeglans of AFINOL Houtbeits AQ.

- Opmerkingen:**
- Droogtijden kunnen langer zijn bij een temperatuur lager dan 15 °C en een laagdikte hoger dan 60 µm.
- Applicatie:** Kwast en roller
- Laagdikte per laag:** Ca. 60 µm natte laagdikte
- Verwerkingstemperatuur:** +10°C tot +25°C
- RV maximaal:** 70%
- Theoretisch rendement:** Circa 10 - 12 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Bij toepassing op grote oppervlakten product niet verdunnen.
Bij toepassing op kopse kanten alleen de 1^e laag het product met maximaal 5% water verdunnen.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met handwarm water (geen heet water gebruiken). Na aandrogen reinigen met terpentine.

**PRODUCTINFORMATIE**

Basis: Copolymere dispersies van Acryl en Alkyd

Droging bij 20 °C
R.V. < 80%: Stofdroog na circa 30 minuten*
Overschilderbaar 2^e laag na minimaal 2 uur*
Overschilderbaar afwerklaag na circa 48 uur*

Opmerking: De transparante Randsealer AQ is blijvend elastisch waardoor deze na droging wat langer "plakkerig" kan aanvoelen; product is dan wel droog en overschilderbaar.

*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.

Dichtheid: Wit: ca. 1.34 g/cm³
Grijs: ca. 1.37 g/cm³
Transparant: ca. 1.07 g/cm³

Vaste stof: Wit: ca. 54%
Grijs: ca. 57%
Transparant: ca. 44%

Viscositeit: Wit ca. 25.000 mPa.s bij 20°C.
Grijs ca. 25.000 mPa.s bij 20°C.
Transparant ca. 5.000 mPa.s bij 20°C.

Hechting: Uitstekend.

Vlampunt: > 100°C

Houdbaarheid: Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.

Veiligheid: De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.

Uitgiftedatum: oktober 2023

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl